

Leistungserklärung

Nr. 400639061

9. Erklärte Leistung

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

60400

ATG 11 70/100

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer

Entfällt

3. Verwendungszweck(e)

Offenporiger Asphalt für Deckschichten Asphaltbeton für Tragschichten

4. Hersteller:

An der B3, 76467 Bietigheim

07245 / 938782

07245 / 938783

info@ama-bietigheim.de

5. Bevollmächtigter

Entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

7. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-1:2006/AC 2008

Notifizierte Stelle:

2520 (Zertifizierung BauProdukte e.V., Abt.-Johannes-Str. 28, 73434 - Aalen)

8. Europäisches Bewertungsdokument

Entfällt

Wesentliche Merkmale	Leistung
1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Dauerhaftigkeit 8. Brandverhalten 9. Gefährliche Substanzen	siehe unten
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung (Soll) 4,3 M.-%
2, 3, 5, 6, 7	Korngrößenverteilung Siebdurchgang bei 16 mm 100 M.-% Siebdurchgang bei 11,2 mm 92 M.-% Siebdurchgang bei 8 mm 11 M.-% Siebdurchgang bei 0,063 mm 4,5 M.-%
1, 2, 3, 4, 5, 7	Minimaler Hohlraumgehalt MPK V_{min} 21,0 Maximaler Hohlraumgehalt MPK V_{max} 31,0
1, 2, 3, 4, 7	Temperatur des Asphaltmischgutes T_{min} °C T_{max} °C
3, 7	Hohlraumausfüllungsgrad VFB_{minNR} VFB_{maxNR}
3, 7	Fiktiver Hohlraumgehalt VMA_{minNR}
3, 7	Beständigkeit gegen bleibende Verformung NR
1, 7	Wasserempfindlichkeit $ITSR_{NR}$
6, 7	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen ABR_{NR}
8	Brandverhalten NR
9	Gefährliche Substanzen NR

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.A. Andreas Witt

(Name)

Bietigheim, den 01.02.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)





2520

AMA Bietigheim GmbH & Co
An der B3, 76467 Bietigheim

09

400639061

EN 13108-1:2006/AC 2008

ATG 11 70/100

Offenporiger Asphalt für Deckschichten Asphaltbeton für Tragschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,3 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 16 mm	100 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	92 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	11 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	4,5 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 21,0}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 31,0}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	°C bis °C